

**LINEA TEXTILERAS SECTOR ACRÍLICO**

Última Revisión: 27/04/2020

RETARDER PAN**DESCRIPCIÓN**

Auxiliar Químico Retardante Regulador para Teñir Fibras Acrílicas, Ecológico/Biodegradable.

CARACTERÍSTICAS

- Estable y Permanente en toda la Curva de Tintura durante variación de Temperaturas de 30°C a 100°C en Tejidos e Hilados Fibra Acrílica con Colorantes Catiónicos (Básicos)
- Estable frente a la Dureza, Sales y Ácidos.
- No Estable a los Álcalis, precaución i
- Compatibilidad en Presencia de Auxiliares Catiónicos y No Iónicos.
- Soluble en agua en todas las proporciones.
- Debido a su fuerte Carácter Catiónico, el RETARDER PAN posee Alta Afinidad a la Fibra Acrílica .
- Regula la Velocidad de subida de los colorantes Catiónicos (Básicos).
- Efecto de Bloqueo Controlado al ingresar Colorante en el Baño de Tintura.
- No influye en Solideces, ni en el Tacto .

INSTRUCCIONES DE USO

Dosificación según Saturación de la Fibra , Concentración del Colorante , Intensidad del Color : Pasteles 2,2% - Medios 1,6% y Oscuros e Intensos 1,10% (Aplicación Guía).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Naturaleza Química | Compuestos de Amonios Cuaternarios |
| Apariencia | Líquido |
| Carácter Iónico | Catiónico |
| Color | Translucido |
| Olor | Característico |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| pH (directo) | 7,5 (±0,5) |
| pH (1% solución) | 7 (±0,5) |
| Densidad (20°C) | 0,93-0,99 g/mL |
| MANEJO Y ALMACENAMIENTO | |

Mantener en envase cerrado. Este auxiliar no es peligroso.

Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para información al respecto.

PRESENTACIÓN

- Caneca de 30 kg
- Caneca de 60 kg
- Tanque de 200 kg

**Garantizamos la calidad de nuestros productos. No obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer responsables de los resultados, dada la diversidad de sus posibles aplicaciones.*

INDIQUIMICA S.A.

Productos Químicos Institucionales e Industriales

| | |
|------------------------|--|
| ELABORADO POR C.CH. | Teléfonos: (593) 32755074 - 3 2755675 - 2755677- 0993771052 E-mail: calidad.sso@indiquimica.com.ec , textiles@indiquimica.com.ec |
| APROBADO POR J.CH. | Página Web: www.indiquimica.com.ec , Ambato - Ecuador |